

底涂 RH-GZ-07

成分信息

偶联剂及改性物

产品描述

RH-GZ-07 是一种单液型偶联剂类表面处理剂，主要适用于加成型硅胶与聚碳酸酯 (PC)、尼龙 (PA)、及环氧树脂的热硫化粘接，对金属和陶瓷基材也有很好的粘接效果。

性能特点

操作方便、粘接力强等优点，涂刷本品后，具有较长的可粘着时间。

物化参数

外观：淡黄色透明液体

应用

- 1、先用溶剂除去被粘基材表面的油污及灰尘。
- 2、待溶剂挥发完后（约需 3~5 分钟），在待粘表面均匀地涂刷一层 RH-GZ-07 粘接剂。不需过量涂覆，过量反而降低粘接强度。
- 3、将涂有粘接剂的基材，室温下挥发干溶剂后，转入烤箱内于 100℃ 左右烘 15 分钟。也可室温下超过 30 分钟自然干燥。
- 4、冷却后，再施胶于基材上，硫化温度 110℃，至胶完全固化。

注：已涂好粘接剂的基材必须 16 小时内与硅胶接合，否则必须置于干燥箱内以免水解影响粘接效果。

包 装

本产品为 250ml 玻璃瓶。

贮 运

- 1、 本品需于常温或低温保存。
- 2、 本品含有机溶剂，须按易燃品规则贮运，使用时注意通风及防止明火接触。
- 3、 取用本品后，应随时严密盖好瓶盖，以免溶剂挥发和水汽侵入影响品质。
- 4、 此产品避免与含 N、P、S 等的有机化合物的混合，或长期暴露空气中受潮解及滴入水，以免影响粘接效果。
- 5、 贮存时避免阳光照射，以免产品分解。
- 6、 本品有效期 3 个月，保质期后经检验合格，仍可继续使用。

注：本品为最佳配方比例调配而成，请勿自行稀释，对于以溶剂稀释后使用的情况，我司不保证其粘接强度。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。

地址：浙江省德清经济开发区长虹东街伟业路 102 号 Email: runhe@chinarunhe.com

电话：0572-8023666 传真：0572-8021777 网址：www.chinarunhe.com